

Plnění chemicky naměkčenou gutaperčou

Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.

Plnění chemicky naměkčenou gutaperčou je metoda využívající rozpustnost gutaperči v chemických rozpouštědlech (chloroform, eukalyptový olej, xylen, halotan). Dnes se jedná o obsoletní metodu plnění.

Postup

Na krátkou dobu smočíme 2 mm gutaperčového čepu do chloroformu a pak ho vložíme do kořenového kanálku až po apikální sedlo. Změkčením a vložením dochází k otisku jemných struktur. Plnění pak dokončíme laterální kondenzací.

Odkazy

Související články

- Endodontické ošetření

Použitá literatura

- PEŘINKA, Luděk. *Základy klinické endodoncie*. 2. vydání. vydavatel, 2009. ISBN 978-80-903876-8-3.

Citováno z „https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Plnění_chemicky_naměkčenou_gutaperčou&oldid=455016“